

„Nano-Clear NCI“ dangos ir „BASF Automotive OEM“ dangos - DMA rezultatai (2013-10-13)

Prašymo Nr. NTP13126

Ataskaitos Nr. PR-NT-13-121

Mėginio kodas	Mėginio pavadinimas	Sistema	Tg pagal DMA (°C)	T <sub>E'min</sub>	E' esant T <sub>E'min</sub> (MPa)	X-pjūvio tankis pagal DMA, (X10 <sup>3</sup> mol/m <sup>3</sup> )	E' esant 40°C, MPa	E'' esant 40°C, MPa
R13879	„Nano-Clear NCI“	1 komponento džiovinama oro (72°F)	96,1	150	15,97	1,51	813,7	173,1
R13724	„BASF Auto OEM“	1 komponento lydoma danga (285°F)	59,75	109	4,65	0,49	389,9	170,3

